



受付番号	05665
------	-------

茨建技管試 第 06554 号

平成 26 年 10 月 17 日

市長

殿

一般財団法人 茨城県建設技術管理センター



JIS A 1107

抜取りコア圧縮強度試験結果報告書

(1 / 7)

受付年月日	平成 26 年 10 月 02 日	試験年月日	平成 26 年 10 月 08 日
工事名	会館耐震診断業務		
工事場所	地内		
試料名	***		
産地又は製造者	***		
特記事項	***		
打設年月日	*	採取年月日	*
供試体番号	K-1F-1	K-1F-2	K-1F-3
直径 (mm)	103.7	103.7	103.7
高さ (mm)	138.6	142.3	128.9
見掛け密度 (% _{app})	2370	2310	2310
圧縮強さ (% _{cf})	35.9	39.5	28.1
補正後 (% _{cf})	33.7	37.2	25.8
*			
供試体番号	K-2F-1	K-2F-2	K-2F-3
直径 (mm)	103.7	103.7	103.7
高さ (mm)	128.5	129.0	139.4
見掛け密度 (% _{app})	2330	2410	2380
圧縮強さ (% _{cf})	27.7	43.0	30.1
補正後 (% _{cf})	25.5	39.5	28.3
			以下 余白

備考

補正後は、高さとの比が1.00以上、1.90未満で、かつ補正後の値が100 N/mm²以下の場合適用する。

注1) 試験品目のサンプリング・搬入は、依頼者による。

注2) 工事名・工事場所等については、試験依頼書の記載内容による。

注3) この試験結果は、依頼者より受領したサンプルの特性値のみを表わす。

試験者

受付番号

05665

茨建技管試 第 号

平成 年 月 日

市長

殿

一般財団法人 茨城県建設技術管理センター



JIS A 1107

抜取りコア圧縮強度試験結果報告書

(2 / 7)

受付年月日	平成 26 年 10 月 02 日	試験年月日	平成 26 年 10 月 08 日
工事名	会館耐震診断業務		
工事場所	地内		
試料名	***		
産地又は製造者	***		
特記事項	***		
打設年月日	*	採取年月日	*
供試体番号	K-3F-1	K-3F-2	K-3F-3
直径 (mm)	103.7	103.7	103.7
高さ (mm)	116.8	114.3	129.9
見掛け密度 (kg/m ³)	2410	2330	2300
圧縮強さ (N/mm ²)	40.3	29.1	26.6
補正後 (N/mm ²)	36.2	25.9	24.8
			以下 余白

備考

補正後は、高さとの比が1.00以上、1.90未満で、かつ補正後の値が100N/mm²以下の場合適用する。

注1) 試験品目のサンプリング・搬入は、依頼者による。

注2) 工事名・工事場所等については、試験依頼書の記載内容による。

注3) この試験結果は、依頼者より受領したサンプルの特性値のみを表わす。

試験者



受付番号

05665

茨建技管試 第 号

平成 年 月 日

市長

殿

一般財団法人 茨城県建設技術管理センター



JIS A 1152

抜き取りコア中性化深さ測定結果報告書

(3 / 7)

受付年月日	平成 26 年 10 月 02 日	試験年月日	平成 26 年 10 月 08 日
工事名	;会館耐震診断業務		
工事場所	地内		
試料名	***		
産地又は製造者	***		
特記事項	測定面の種類 (コアの割裂面)		
打設年月日	*	採取年月日	*
供試体番号	K-1F-1	K-1F-1	K-1F-2
測定部	元	先	元
中性化深さ (mm)	1	0.0	0.0
	2	0.0	0.0
	3	0.0	0.0
	4	0.0	0.0
	5	0.0	0.0
	6	0.0	0.0
	7	0.0	0.0
平均値	0.0	0.0	0.0
最大値	0.0	0.0	0.0
			以下 余白
備考			
<p>注1) 試験品目のサンプリング・搬入は、依頼者による。</p> <p>注2) 工事名・工事場所等については、試験依頼書の記載内容による。</p> <p>注3) この試験結果は、依頼者より受領したサンプルの特性値のみを表わす。</p>			
		試験者	

受付番号 05665

茨建技管試 第 号

平成 年 月 日

市長

殿

一般財団法人 茨城県建設技術管理センター



JIS A 1152

抜き取りコア中性化深さ測定結果報告書

(4 / 7)

受付年月日	平成 26 年 10 月 02 日	試験年月日	平成 26 年 10 月 08 日
工事名	会館耐震診断業務		
工事場所	地内		
試料名	***		
産地又は製造者	***		
特記事項	測定面の種類 (コアの割裂面)		
打設年月日	*	採取年月日	*
供試体番号	K-1F-3	K-1F-3	K-2F-1
測定部	元	先	元 先
中性化深さ (mm)	1	0.0	0.0
	2	0.0	0.0
	3	0.0	0.0
	4	0.0	0.0
	5	0.0	0.0
	6	0.0	0.0
	7	0.0	0.0
平均値	0.0	0.0	0.0
最大値	0.0	0.0	0.0
			以下 余白

備考

- 注1) 試験品目のサンプリング・搬入は、依頼者による。
- 注2) 工事名・工事場所等については、試験依頼書の記載内容による。
- 注3) この試験結果は、依頼者より受領したサンプルの特性値のみを表わす。

試験者



受付番号 05665

茨建技管試 第 号

平成 年 月 日

市長

殿

一般財団法人 茨城県建設技術管理センター



JIS A 1152

抜き取りコア中性化深さ測定結果報告書

(5 / 7)

受付年月日	平成 26 年 10 月 02 日	試験年月日	平成 26 年 10 月 08 日		
工事名	会館耐震診断業務				
工事場所	地内				
試料名	***				
産地又は製造者	***				
特記事項	測定面の種類 (コアの割裂面)				
打設年月日	*		採取年月日	*	
供試体番号	K-2F-2	K-2F-2	K-2F-3	K-2F-3	
測定部	元	先	元	先	
中性化深さ (mm)	1	5.5	0.0	23.0	0.0
	2	0.0	0.0	9.5	0.0
	3	4.0	0.0	11.0	0.0
	4	0.0	0.0	16.0	0.0
	5	0.0	0.0	13.5	0.0
	6	0.0	0.0	11.5	0.0
	7	0.0	0.0	8.0	0.0
平均値		1.4	0.0	13.2	0.0
最大値		5.5	0.0	23.0	0.0
				以下	余白
備考					

注1) 試験品目のサンプリング・搬入は、依頼者による。
 注2) 工事名・工事場所等については、試験依頼書の記載内容による。
 注3) この試験結果は、依頼者より受領したサンプルの特性値のみを表わす。

試験者

受付番号

05665


茨建技管試 第 号

平成 年 月 日

市長

殿

一般財団法人 茨城県建設技術管理センター



JIS A 1152

抜き取りコア中性化深さ測定結果報告書

(6 / 7)

受付年月日	平成 26 年 10 月 02 日	試験年月日	平成 26 年 10 月 08 日		
工事名	館耐震診断業務				
工事場所	地内				
試料名	***				
産地又は製造者	***				
特記事項	測定面の種類 (コアの割裂面)				
打設年月日	*		採取年月日	*	
供試体番号	K-3F-1	K-3F-1	K-3F-2	K-3F-2	
測定部	元	先	元	先	
中性化深さ (mm)	1	32.0	0.0	18.5	14.0
	2	34.5	0.0	12.5	20.0
	3	22.5	0.0	13.5	15.5
	4	12.0	0.0	13.0	15.5
	5	21.5	0.0	14.0	15.5
	6	20.5	0.0	14.0	15.5
	7	34.0	0.0	21.5	18.5
平均値		25.3	0.0	15.3	16.4
最大値		34.5	0.0	21.5	20.0
				以下	余白

備考

注1) 試験品目のサンプリング・搬入は、依頼者による。

注2) 工事名・工事場所等については、試験依頼書の記載内容による。

注3) この試験結果は、依頼者より受領したサンプルの特性値のみを表わす。

試験者



茨建技管試 第 号

平成 年 月 日

市長

殿

一般財団法人 茨城県建設技術管理センター 理事長



JIS A 1152

抜き取りコア中性化深さ測定結果報告書

(7 / 7)

受付年月日 平成 26 年 10 月 02 日 試験年月日 平成 26 年 10 月 08 日

工事名 会館耐震診断業務

工事場所 地内

試料名 ***

産地又は製造者 ***

特記事項 測定面の種類 (コアの割裂面)

打設年月日 * 採取年月日 *

供試体番号	K-3F-3	K-3F-3		
測定部	元	先		
中性化深さ (mm) 1	14.5	0.0		
2	14.0	0.0		
3	15.0	0.0		
4	15.5	0.0		
5	16.0	0.0		
6	14.5	0.0		
7	9.5	0.0		
平均値	14.1	0.0		
最大値	16.0	0.0		
			以下	余白

備考

注1) 試験品目のサンプリング・搬入は、依頼者による。
 注2) 工事名・工事場所等については、試験依頼書の記載内容による。
 注3) この試験結果は、依頼者より受領したサンプルの特性値のみを表わす。

試験者